

Pflegemilch für Holz-Fenster



Für Fenster



Schütteln



Frostsicher
transportieren
u. lagern



Kühl lagern



Werkzeug-
reinigung
mit Wasser

Anwendung

Zur Auffrischung und wetterschützenden Pflege bewitterter Beschichtungsflächen auf Holz-Fenster

Eigenschaften

Einfache Handhabung, schnelle physikalische Trocknung, hoher Wetterschutz, wasser- und schmutzabweisend, vergilbungsbeständig, mit guter Farb- und Glanzauffrischung.

Farbton

Im flüssigen Zustand milchig, nach Trocknung farblos.

Bindemittelart

Wäßrige Polymere Dichte (spez. Gewicht)

Ca. 1,0 kg/l Verpackung 250 ml

Lagerung

Mindestlagerstabilität: 1 Jahr

Angebrochene Gebinde gut verschließen!

Kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben oder nach EU-Abfallschlüssel 08 01 11 entsorgen.

Gefahrenkennzeichnung

Gefahrensymbol: Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Bitte beachten Sie die Anweisungen auf der Produktverpackung.

Verarbeitung

Die Pflegemilch dient zur Auffrischung und pflegenden Nachbehandlung von bewitterten Lack- und Lasurbeschichtungsflächen, soweit diese strukturell intakt sind. Defekte Beschichtungen können dagegen nicht mit der Pflegemilch repariert bzw. saniert werden. Hierzu wird auf die Merkblätter „Nachbehandlung“ und „Reparaturanstrich“ verwiesen. Die zu behandelnden Beschichtungsflächen werden zunächst mit dem Spezialreiniger (beachten Sie das entsprechende Merkblatt) oder geeigneten Haushaltsreinigungsmitteln gründlich gesäubert und ihre vollständige Trocknung abgewartet. Anschließend wird die Pflegemilch mit einem Schwamm zügig, aber gleichmäßig auf die Lack- bzw. Lasurbeschichtung aufgetragen. Durch diese Maßnahme erhalten die Lack- bzw. Lasuroberflächen ihr ursprüngliches frisches Aussehen zurück. Durch regelmäßige Anwendung von der Pflegemilch (1 - 2-mal jährlich im Frühjahr und Herbst) wird die Dauerbeständigkeit der Beschichtung auf Holz-Fenster verlängert.

Verdünnung

Pflegemilch wird unverdünnt verarbeitet. Verarbeitungstemperatur 15-25 °C für Untergrund, Luft und Material

Trockenzeiten

Bei Normklima 23 °C / 50 % R.L. DIN 50014

Staubtrocken: nach ca. 10 - 20 Minuten

Überarbeitbar mit einer 2. Schicht: nach ca. 3 Stunden

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Hinweise

Vor dem Gebrauch gut schütteln.